

MINI 100 mm. CON SOBRENTE

Film Estirable en LLDPE para uso Manual
Diámetro Interior 38 mm.

CARACTERÍSTICAS	VALORES	MEDIDA	MÉTODO
Ancho	100	mm.	
Espesor Medio	23	Micras	UNE 53 213
Espesor Puntual Máximo	26	Micras	UNE 53 213
Espesor Puntual Mínimo	20	Micras	UNE 53 213
Color	Transparente		
Peso Mandril	90	Gramos	
Peso Total Aproximado	355	Gramos	
Resistencia a Rotura Longitudinal	>36	Nw/mm ²	ASTM D-882
Resistencia a Rotura Transversal	>22	Nw/mm ²	ASTM D-882
Alargamiento a Rotura Longitudinal	>550	%	ASTM D-882
Alargamiento a Rotura Transversal	>850	%	ASTM D-882
Tacking	>150	Grs.	ASTM D-4649
Pre-estiro	200	%	

